

DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA, METÁLICAS E PLÁSTICAS

- Econômico: maior rendimento (20mL a 35mL/m²)
- Facilita a desmoldagem, proporcionando ótimo acabamento nas superfícies de concreto aparente
- Não causa manchas no concreto
- Aumenta o tempo de vida útil das formas de madeira, possibilitando maior reaproveitamento
- Pode ser aplicado sobre madeira úmida

CARACTERÍSTICAS

O Desmoldante MD Multi é uma composição oleosa, biodegradável, emulsionada em água, indicada para aplicação em fôrmas de madeira, compensados comuns e resinados, fôrmas metálicas e plásticas, formando uma fina camada protetora impedindo a aderência entre o concreto e as fôrmas. Facilita a desmoldagem, proporcionando ótimo acabamento nas superfícies de concreto aparente. Possui alto rendimento e não causa mancha no concreto. Aumenta o tempo de vida útil das fôrmas de madeira, possibilitando maior reaproveitamento. Pode ser aplicado sobre madeira úmida.

APLICAÇÕES

O desmoldante é indicado para aplicação em fôrmas de madeira, compensados comuns e resinados, fôrmas metálicas e plásticas.

CONSUMO

Consumo aproximado de 20 a 35 ml/m².

COMPOSIÇÃO

Composto de óleos vegetais e ácidos graxos emulsionados.

SEGURANÇA

O desmoldante MD Multi não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

MODO DE USO

Preparo da superfície: A superfície a ser aplicado o produto deve estar limpa, isenta de pó ou oleosidade, devendo ser preparada conforme NBR 7200 (ABNT). Homogeneizar o produto antes de usar.



Modo de uso em fôrmas de madeira, compensados comuns ou resinados:

Em recipiente limpo, diluir uma parte do desmoldante em até 10 partes de água, em volume, dependendo do estado das fôrmas e tipo de superfície. Adicionar o Q-Borg MD Multi à água, misturando lentamente, até obter uma mistura homogênea. Aplicar uniformemente sobre as fôrmas com trincha, brocha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura. Aguardar a secagem por no mínimo 1 hora antes de iniciar a concretagem. Caso necessário, limpar e reaplicar o desmoldante antes de cada reaproveitamento da fôrma. Após a aplicação do produto, manter as fôrmas abrigadas da chuva.

Modo de uso em fôrmas metálicas e plásticas:

O produto não deve ser diluído sem ensaios prévios. Aplicar uniformemente sobre as fôrmas com trincha, brocha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura. Aguardar a secagem por no mínimo 1 hora antes de iniciar a concretagem. Caso necessário, limpar e reaplicar o desmoldante antes de cada reaproveitamento da fôrma. Após a aplicação do produto, manter as fôrmas abrigadas da chuva.

GARANTIA E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto. Armazenar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, à temperatura de +10 a +25°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

Dados Técnicos

Aparência	Líquido branco levementeamarelado
Odor	Característico
pH	4,0 a 6,0
Viscosidade (copo Ford n2) s	48 a 60
Explosividade	Não explosivo
Solubilidade	Em água = infinita